

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Off nl gungsschrift
10 DE 101 14 364 A 1

51 Int. Cl. 7:
A 61 K 31/726
A 61 K 9/22

21 Aktenzeichen: 101 14 364.8
22 Anmeldetag: 22. 3. 2001
43 Offenlegungstag: 2. 10. 2002

DE 101 14 364 A 1

71 Anmelder:
Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, 63450 Hanau, DE
74 Vertreter:
Kühn, H., Pat.-Ass., 63450 Hanau

72 Erfinder:
Vogt, Sebastian F., Dr., 07749 Jena, DE;
Schnabelrauch, Matthias, Dr., 07745 Jena, DE;
Kühn, Klaus-Dieter, Dr., 35041 Marburg, DE

56 Entgegenhaltungen:
DE 44 04 018 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen

57 Es wird ein Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen beschrieben, das dadurch gekennzeichnet ist, daß ein plastisch verformbares Salz, das aus mindestens einer kationischen Komponente einer protonierten Antibiotika-Base aus den Gruppen der Aminoglykosid-Antibiotika, der Lincosamid-Antibiotika und der Tetracyclin-Antibiotika und aus mindestens einer anionischen Komponente aus der Gruppe der organischen Sulfate und/oder organischen Sulfonate und/oder Fettsäureresten aufgebaut ist, als Bindemittel zur Fixierung von anorganischen Kompositbestandteilen und/oder organischen Kompositbestandteilen und ggf. unter Beimischung von Wasser zur Formgebung der Komposite insbesondere durch Pressen, Strangpressen, Walzen, Kalandrieren und Mahlen verwendet wird.

DE 101 14 364 A 1

Beschreibung

- [0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen, die als Implantate für die Human- und Veterinärmedizin zur Behandlung lokaler mikrobieller Infektionen im Hart- und im Weichgewebe eingesetzt werden können.
- [0002] Es ist seit langem bekannt, daß eine systemische Anwendung von Antibiotika mit einer Reihe von Problemen behaftet ist. Bei der systemischen Anwendung ist es oft erforderlich, sehr hohe Antibiotika-Dosen einzusetzen, damit im infizierten Gewebe antimikrobiell wirksame Antibiotika-Konzentrationen erzielt werden. Dadurch kann es insbesondere bei den Aminoglykosid-Antibiotika und bei den Antibiotika vom Tetracyclin-Typ auf Grund ihrer Nephro- und Ototoxizität zu schwerwiegenden Schädigungen des Organismus kommen. Daher wurde schon seit Jahrzehnten die Idee verfolgt, Antibiotika in lokal applizierbaren Freisetzungssystemen einzusetzen, bzw. sie in geeignete Depotformen zu überführen. Für die Behandlung lokaler mikrobieller Infektionen des Weich- und Hartgewebes in der Human- und Veterinärmedizin ist es insbesondere wichtig, daß nach einer initial hohen Antibiotika-Dosis eine Freisetzung von geringen Antibiotika-Mengen über einen Zeitraum von Tagen bis zu mehreren Wochen gewährleistet wird, um eine möglichst weitgehende Abtötung der Mikroorganismen zu erreichen. Das ist vor allem bei Infektionen des Knochengewebes von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Infektionsbekämpfung. Besonders interessant sind hierbei solche Komposite, die neben einer antibiotischen Wirkung auch auf Grund ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrer Struktur eine osteokonduktive Wirksamkeit zeigen.
- [0003] Für die medizinische Anwendung von antibiotischen Depotssystemen ist es erforderlich, die entsprechenden Antibiotika mit geeigneten Hilfsstoffen zu handhabbaren und lagerfähigen Pharmaka bzw. Implantaten zu formulieren. Diese Pharmaka und Implantate stellen Kompositsysteme aus dem jeweiligen Wirkstoff und den zur Formulierung erforderlichen Hilfsstoffen dar.
- [0004] Diese Formulierungen können sich sowohl im flüssigen oder im festen Aggregatzustand befinden. Feste Formulierungen in Form von Formkörpern, Tabletten, Granulaten und Pulvern erfordern eine hinreichende mechanische Stabilität. Dazu ist es notwendig, den Wirkstoff und die Hilfsstoffe miteinander mechanisch stabil zu verbinden. Das kann einerseits durch chemische Aushärtungsprozesse der Hilfsstoffe erfolgen und andererseits durch Verpressung von plastisch verformbaren Hilfsstoffen, die unter Druckeinwirkung einen Verbund bilden.
- [0005] Antibiotische Depotssysteme für die Behandlung von lokalen Infektionen sind Gegenstand einer Vielzahl von Veröffentlichungen und Patenten, von denen hier nur einige exemplarisch referiert werden können.
- [0006] Die physikalische Fixierung von Antibiotika unter Verwendung von nichtresorbierbaren Kunststoffen war Inhalt einer Reihe von Patenten, von denen hier nur einige aufgeführt werden. So schlägt Klemm (K. Klemm: Surgical synthetic-resin material and method of treating osteomyelitis. 13.05.1975, US 3,882,858) die Behandlung von Osteomyelitis mit Kunststoffpartikeln aus Polymethacrylat, Polyacrylat sowie deren Kopolymeren vor, die mit Gentamicin oder anderen Antibiotika beladen sind. Klemm beschreibt die Anwendung von Septopal (K. Klemm: Septopal – a new way of local antibiotic therapy. In T. J. G. Van Rens, F. H. Kayser (Eds.), Local antibiotic Treatment in Osteomyelitis and Soft-Tissue Infections, Excerpta Medica, Amsterdam (1981) 24–31; K. Klemm: Antibiotic beat chains. Clin. Orthop. Relat. Res. 295 (1993) 63–76.). Hierbei handelt es sich um kommerziell verfügbare Gentamicin-freisetzende Ketten aus Polymethacrylat. Heuser und Dingeldein beschreiben eine Komposition auf der Basis von Antibiotika und Polymethylmethacrylat bzw. Polyacrylat, der als zusätzliche Komponente Aminosäuren zugefügt sind (D. Heuser, E. Dingeldein: Synthetic resin-base, antibiotic compositions containing amino acids. 04.04.1980, US 4,191,740; D. Heuser, E. Dingeldein: Synthetic resin-base, antibiotic compositions containing amino acids. 11.11.1980, US 4,233,287). Weiterhin wurden auch Antibiotika, insbesondere Aminoglykosid-Antibiotika, in Knochenzementen integriert (A. Gross, R. Schaefer, S. Reiss: Bone cement compositions containing gentamicin. 22.11.1977, US 4,059,684; A. Welch: Antibiotics in acrylic bone cement. In vitro studies. J. Biomed. Mater. Res. 12 (1978) 679; R. A. Elson, A. E. Jephott, D. B. McGeachie, D. Vereitas: Antibiotic-loaded acrylic cement. J. Bone Joint Surg. 59B (1977) 200–205). Als Bindemittel wirken hierbei die bei der Zementaushärtung entstehenden Polymere.
- [0007] Die Depotbildung von Antibiotika mit Hilfe von resorbierbaren Kunststoffen, insbesondere von Polyestern der α -Hydroxycarbonsäuren, war ebenfalls Gegenstand einer Reihe von Publikationen, von denen hier ebenfalls nur einige beispielhaft referiert werden. Sampath et al. schlagen ein Gentamicin-freisetzendes System bestehend aus Poly-L-lactid und Gentamicin vor, das durch Verpressung von Poly-L-lactid/Gentamicin-Mikrokapseln hergestellt wurde (S. S. Sampath, K. Garvin, D. H. Robinson: Preparation and characterization of biodegradable poly(-L-lactic acid) gentamicin delivery systems. Int. J. Pharmaceutics 78 (1992) 165–174). Dieses System zeigt in Abhängigkeit von der eingesetzten Menge an Gentamicin eine nicht unbeträchtliche Verzögerung der Wirkstofffreisetzung. Bei einem ähnlichen System wurde Poly-D,L-lactid zur Herstellung von Wirkstoff enthaltenden Mikrosphären genutzt (R. Bodmeier, J. W. McGinity: The preparation and evaluation of drug-containing poly(D,L-lactide) microspheres formed by solvent evaporation method. Pharm. Res. 4 (1987) 465–471). Von Friess und Schlapp werden ebenfalls Mikropartikel aus Polylactid beschrieben, die mit Kollagen/Gentamicinsulfat beschichtet sind (W. Friess, M. Schlapp: Advanced implants for local delivery of gentamicin. Sixth World Biomaterials Congress Transactions (2000) 1488). Diese beschichteten Mikrosphären zeigten nur eine sehr geringe Tendenz, die Gentamicin-Freisetzung zu verzögern. Von Schmidt et al. wurden Gentamicin enthaltende resorbierbare Formkörper vorgeschlagen (C. Schmidt, R. Wenz, B. Nies, F. Moll: Antibiotic in vivo/in vitro release, histocompatibility and biodegradation of gentamicin implants based on lactic acid polymers and copolymers. J. Control. Release 37 (1995) 83–94). Diese Körper wurden durch Verpressung von Gemischen aus Gentamicin-Sulfat/Poly-L-lactid, Gentamicin-Sulfat/Poly-D,L-lactid und Gentamicinsulfat/Poly-D,L-lactid-co-glykolid hergestellt. Diese Depotpräparate setzten zirka neunzig Prozent des Antibiotikums innerhalb von vierundzwanzig Stunden frei.
- [0008] Neben den auf Kunststoffen basierenden wurden auch zahlreiche anorganische Systeme mit retardierender Wirkung beschrieben. Im folgenden werden nur einige der mit Calciumsulfat hergestellten Systeme kurz referiert. So wird von Randolph et al. ein retardierendes System beschrieben, daß auf dem Einschluß von Wirkstoffen in eine Calciumsulfat-Matrix beruht (D. A. Randolph, J. L. Negri, T. R. Devine, S. Gitelis: Calcium sulfate controlled release matrix.

15.09.1998, US 5,807,567). Die Herstellung dieser Calciumsulfat-Pellets erfolgt dabei ausgehend von einem Gemisch aus α -Calciumsulfat-Hemihydrat, β -Calciumsulfat-Hemihydrat, einem Additiv und Wasser. Die Härtung erfolgt durch Bildung von Calciumsulfat-Dihydrat. Turner et al. beschreiben Tabletten aus Calciumsulfat, die Tobramycin enthalten und zur Behandlung von Medullar-Defekten Verwendung finden sollen (T. M. Turner, R. M. Urban, S. Gitelis, A. M. Lawrence-Smith, D. J. Hall: Delivery of tobramycin using calcium sulfate tablets to graft a large medullary defect: Local and systemic effects. Sixth World Biomaterials Congress Transactions (2000) 767.) Ähnliche Freisetzungssysteme aus Calciumsulfat, aber mit Amikacin-Sulfat, werden ebenfalls beschrieben (D. W. Petersen, W. O. Haggard, L. H. Morris, K. C. Richelsoph, J. E. Parr: Elution of amikacin from calcium sulfate pellets: An in vitro study. Sixth World Biomaterials Congress Transactions (2000) 767).

[0009] Bisher fanden schwerlösliche Salze der Aminoglykosid-Antibiotika und der Lincosamid-Antibiotika relativ geringe Beachtung für die Herstellung von Depotpräparaten. Die Bildung von schwerlöslichen Salzen bzw. Chelaten der Antibiotika des Tetracyclintyps ist seit Jahrzehnten allgemeiner Kenntnisstand. So beschreibt Folch Vazquez die Herstellung von Tetracyclindodecylsulfat durch Umsetzung von Tetracyclinhydrochlorid mit Natriumdodecylsulfat in Wasser (C. Folch Vazquez: Tetracycline lauryl sulfate. 08.02.1966, ES 3 309 402; C. Folch Vazquez: Tetracycline derivatives. 09.01.1967, NL 6609490). Alternativ kann die Herstellung auch ausgehend von Tetracyclin und der Dodecylschwefelsäure erfolgen (C. Folch Vazquez: Tetracycline lauryl sulfate. 08.02.1966, ES 322 771). Weiterhin wurde auch die Verwendung von Tetracyclin-Sulfamaten zur antibiotischen Therapie vorgeschlagen (A. Jurando, J. M. Puigmarti: Antibiotic tetracycline sulfamates and its derivatives. 27.10.1970, US 3,536,759; Anonym: Antibiotic tetracycline alkylsulfamates. 16.10.1969, ES 354 173; C. Ciuro, A. Jurado: Stability of a tetracycline derivative. *Afinidad* 28 (292) 1971, 1333-5.). Bei den Aminoglykosid-Antibiotika sind ebenfalls eine Reihe von schwerlöslichen Salzen prinzipiell bekannt. So wurde beim Gentamicin die Darstellung schwerlöslicher Salze basierend auf höheren Fettsäuren, Arylalkylcarbonsäuren, Alkylsulfaten und Alkylsulfonaten beschrieben (G. M. Luedemann, M. J. Weinstein: Gentamycin and method of production. 16.07.1962, US 3,091,572). Exemplarisch sind dafür Gentamicin-Salze der Laurinsäure, der Stearinsäure, der Palmitinsäure, der Ölsäure, der Phenylbuttersäure, der Naphthalen-1-carbonsäure, der Laurylschwefelsäure und der Dodecylbenzensulfonsäure. Diese Salze erwiesen sich vielfach als unvorteilhaft, weil sie wachsartige, hydrophobe Substanzen darstellen, die eine galenische Verwendung behindern. Trotzdem wurden Feststuresalze von Gentamicin und von Etamycin aus der freien Base bzw. aus ihren Salzen in Wasser bei 50-80°C synthetisiert (H. Voegelé, P. Stadler, H. J. Zeiler, S. Samaan, K. G. Metzger: Sparingly - soluble salts of aminoglycosides and formations containing them with inhibited substance-release. 28.12.1982 DE 32 48 328). Diese Antibiotika-Fettsäuresalze sollen als Injektionspräparate geeignet sein. Die Herstellung von Gentamicindodecylsulfat und dessen Verwendung in Salben, Cremes wurde ebenfalls beschrieben (C. Folch Vazquez: Gentamicin derivatives. 29.10.1974, BE 821 600). Eine neuere Entwicklung stellen schwerlösliche Aminoglykosid-Flavonoid-Phosphate dar (H. Wahlig, E. Dingeldein, R. Kirchlechner, D. Orth, W. Rogalski: Flavonoid phosphate salts of aminoglycoside antibiotics. 13.10.1986, US 4,617,293). Es werden die Salze der Phosphorsäurehalbester von Derivaten der Hydroxyflavane, Hydroxyflavene, Hydroxyflavanone, Hydroxyflavone und Hydroxyflavylium beschrieben. Besonders bevorzugt sind die Derivate der Flavanone und der Flavone. Diese schwerlöslichen Salze sollen als Depotpräparate Verwendung finden. So werden zum Beispiel diese Salze in Kollagenlysate eingebracht (H. Wahlig, E. Dingeldein, D. Braun: Medicinally useful, shaped mass of collagen resorbable in the body. 22.09.1981, US 4,291,013). Weiterhin wurden auch künstliche Herzklappen mit diesen schwerlöslichen Gentamicin-Salzen, Gentamicin-Crocefat, imprägniert (M. Cimbollek, B. Nies, R. Wenz, J. Kreuter: Antibiotic-impregnated heart valve sewing rings for treatment and prophylaxis of bacterial endocarditis. *Antimicrob. Agents Chemother.* 40(6) (1996)1432-1437). Interessant ist bei dieser Veröffentlichung insbesondere, daß ein Gemisch aus leichtlöslichem Gentamicin-Sulfat und schwerlöslichem Gentamicin-Crocefat eingesetzt wird. Das Ziel war dabei, daß einerseits nach Einbringung der Herzklappenringe in den Organismus bzw. in eine Modellflüssigkeit eine hohe initiale Gentamicin-Konzentration durch das leichtlösliche Gentamicin-Sulfat erreicht wird und das andererseits durch das relativ schwerlösliche Gentamicin-Crocefat eine Freisetzung von Gentamicin über einen längeren Zeitraum möglich wird.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen zu entwickeln, daß eine einfache kostengünstige Fertigung von Kompositen zuläßt, ohne daß anorganische oder organische, nichtantibiotische Bindemittel notwendig sind. Diese antibiotischen Komposite sollen als Implantate im Bereich der Human- und Veterinärmedizin, zur Behandlung lokaler mikrobieller Infektionen im Knochen- und im Weichgewebe eingesetzt werden können. Weiterhin soll das zu entwickelnde Verfahren nicht nur für ein spezielles Antibiotikum anwendbar sein, sondern es sollte sich vielmehr für eine Reihe von Antibiotika ähnlicher Struktur eignen.

[0011] Die Erfindung beruht auf dem überraschenden Befund, daß die an sich bekannten organischen Sulfate, organischen Sulfonate und aliphatischen Carboxylate der Antibiotika vom Aminoglykosid-Typ, dem Lincosamid-Typ und dem Tetracyclin-Typ, die im allgemeinen hydrophobe, wachsartige Substanzen darstellen, plastisch verformbar sind und Bindemittleigenschaften aufweisen. Es zeigte sich, daß diese plastisch verformbaren Salze unter Druckeinwirkung mit Hilfsstoffen feste Verbunde bilden. Dadurch ist es möglich, diese plastisch verformbaren Antibiotika-Salze als Bindemittel bei der Herstellung von antibiotischen Kompositen aus anorganischen Materialien und ggf. organischen Materialien einzusetzen. Zusätzliche Bindemittel zur Gewährleistung der Formstabilität der Komposite sind nicht mehr notwendig. Dadurch können Kosten eingespart werden und es gibt keine eventuellen Probleme mit der Biokompatibilität und der Resorbierbarkeit von zusätzlichen anorganischen und/oder organischen Bindemitteln. Der besondere Vorteil des erfindungsgemäßen Bindemittels zur Herstellung von antibiotischen Kompositen, die zur lokalen Infektionsbekämpfung Verwendung finden sollen, besteht darin, daß nach der Einbringung der erfindungsgemäß hergestellten Komposite in wässriges Milieu eine Auflösung des Bindemittels unter Antibiotika-Freisetzung einsetzt, wobei mit zunehmender Auflösung des Bindemittels ein zeitgleicher Zerfall der Komposite stattfindet. Das bedeutet, mit zunehmender Antibiotika-Freisetzung nimmt auch der Zerfall der Komposite zu.

[0012] Die Erfindung beruht weiterhin auf dem überraschenden Befund, daß die an sich bekannten organischen Sulfate und organischen Sulfonate der Antibiotika vom Aminoglykosid-Typ, dem Lincosamid-Typ und dem Tetracyclin-Typ in Gegenwart von anorganischen Kompositkomponenten und ggf. organischen Kompositkomponenten durch Einwirkung

von Wasser während der Formgebung der Formkörper aus handelsüblichen, wasserlöslichen Antibiotika-Salzformen, wie zum Beispiel den Sulfaten, durch Umsetzung mit in Wasser löslichen organischen Sulfaten und Sulfonaten gebildet werden. Durch diese in situ Bildung der plastisch verformbaren Salze, ist eine separate Synthese der Salze nicht mehr notwendig. Dadurch können kostenintensive Synthese- und Reinigungsschritte eingespart werden.

- 5 **[0013]** Erfindungsgemäß ist, daß ein plastisch verformbares Salz, das aus mindestens einer kationischen Komponente einer protonierten Antibiotika-Base aus den Gruppen der Aminoglykosid-Antibiotika, der Lincosamid-Antibiotika und der Tetracyclin-Antibiotika und aus mindestens einer anionischen Komponente aus der Gruppe der aliphatischen Carboxylate, Alkylsulfate, Arylsulfate, Alkylarylsulfate, Cycloalkylsulfate, Alkylcycloalkylsulfate, Alkylsulfamate, Cycloalkylsulfamate, Alkylcycloalkylsulfamate, Arylsulfamate, Alkylarylsulfamate, Alkylsulfonate, Fettsäure-2-sulfonate, 10 Arylsulfonate, Alkylarylsulfonate, Cycloalkylsulfonate, Alkylcycloalkylsulfonate, Alkyldisulfate, Cycloalkyldisulfate, Alkyldisulfonate, Cycloalkyldisulfonate, Aryldisulfonate, Alkylaryldisulfonate, Aryltrisulfonate und Alkylaryltrisulfonate aufgebaut ist, als Bindemittel zur Fixierung von anorganischen Kompositbestandteilen und/oder ggf. organischen Kompositbestandteilen und ggf. unter Beimischung von Wasser zur Formgebung der Komposite insbesondere durch Pressen, Strangpressen, Walzen, Kalandrieren und Mahlen verwendet wird.
- 15 **[0014]** Die nachfolgenden Ausführungsformen haben sich in der Praxis bewährt.
[0015] Weiterhin ist erfindungsgemäß, daß als anionische Komponente aus der Gruppe der Alkylsulfate besonders Dodecylsulfat, Tetradecylsulfat, Hexadecylsulfat, Octadecylsulfonate und Docosanolsulfat verwendet werden.
[0016] Erfindungsgemäß ist, daß als anionische Komponente aus der Gruppe der Alkylsulfonate Dodecylsulfonate, Hexadecylsulfonate und Octadecylsulfonate bevorzugt werden.
- 20 **[0017]** Es ist auch erfindungsgemäß, daß als anionische Komponente aliphatische Carboxylate verwendet werden, die 12 bis 30 Kohlenstoffatome enthalten.
[0018] Erfindungsgemäß ist, daß als anionische Komponente aus der Gruppe der aliphatischen Carboxylate Palmitat, Stearat und Behenylat verwendet werden.
[0019] Erfindungsgemäß ist, daß das plastisch verformbare Salz vor dem Formgebungsprozeß synthetisiert wird.
- 25 **[0020]** Es ist erfindungsgemäß, daß das plastisch verformbare Salz während der Formgebung der Komposite durch Einbringung von Wasser in ein Gemisch bestehend aus anorganischen Kompositbestandteilen, ggf. organischen Kompositbestandteilen, einem oder mehreren Vertretern der Aminoglykosid-Antibiotika und/oder der Lincosamid-Antibiotika und/oder der Tetracyclin-Antibiotika, die in der Sulfat-Form, der Hydrochlorid-Form, Hydrobromid-Form und Phosphat-Form vorliegen, und einem oder mehreren Vertretern der Alkylsulfate, Arylsulfate, Alkylarylsulfate, Cycloalkylsulfate, Alkylcycloalkylsulfate, Alkylsulfamate, Cycloalkylsulfamate, Alkylcycloalkylsulfamate, Arylsulfamate, Alkylarylsulfamate, Alkylsulfonate, Fettsäure-2-sulfonate, Arylsulfonate, Alkylarylsulfonate, Cycloalkylsulfonate, Alkylcycloalkylsulfonate, Alkyldisulfate, Cycloalkyldisulfate, Alkyldisulfonate, Aryldisulfonate, Alkylaryldisulfonate, Aryltrisulfonate und Alkylaryltrisulfonate, die in der Natriumsalzform und/oder in der Kaliumsalzform und/oder in der Ammoniumsalzform und/oder in der Trialkylammoniumsalzform und/oder in der Dialkylammoniumsalzform und/oder der Monoalkylammoniumsalzform und/oder in der Triarylammoniumsalzform und/oder in der Diarylammoniumsalzform und/oder in der Arylammoniumsalzform und/oder in der Alkyldiarylammoniumsalzform und/oder in der Dialkylarylammoniumsalzform und/oder der Tricycloalkylammoniumsalzform und/oder der Dicycloalkylammoniumsalzform und/oder der Monocycloalkylammoniumsalzform und/oder der Alkyldicycloalkylammoniumsalzform und/oder in der Dialkylcycloalkylammoniumsalzform vorliegen, gebildet wird.
- 30 **[0021]** Erfindungsgemäß ist, daß die Alkylsulfate, Arylsulfate, Alkylarylsulfate, Cycloalkylsulfate und Alkylcycloalkylsulfate Schwefelsäurehalbeste sind.
[0022] Erfindungsgemäß ist auch, daß als Alkylsulfate Natriumdodecylsulfat, Natriumtetradecylsulfat, Natriumhexadecylsulfat und Natriumoctadecylsulfat bevorzugt sind.
[0023] Erfindungsgemäß ist, daß als Alkylsulfonate besonders Natriumdodecylsulfonate, Natriumhexadecylsulfonate und Natriumoctadecylsulfonate bevorzugt sind.
- 35 **[0024]** Weiterhin ist erfindungsgemäß, daß als Alkylarylsulfonate besonders Natriumdodecylbenzylsulfonate bevorzugt wird.
[0025] Erfindungsgemäß ist, daß Allomycin, Amicetin, Amikacin, Apramycin, Bekanamycin, Betamicin, Butirosin, Destomycin, Dibekacin, Dihydrostreptomycin, Flambamycin, Fortimycin A, Fortimycin B, Framycetin, Gentamicin, Hikizimycin, Homomycin, Hybrimycin, Hygromycin B, Kanamycin, Kasuhamycin, Lividomycin, Minosaminomycin, Neomycin, Netilmicin, Paromomycin, Parvulomycin, Puromycin A, Ribostamycin, Rimocidin, Ristosamin, Ristomycin, Sagamycin, Sisomicin, Sorbistin, Spectinomycin, Streptomycin, Tobramycin, Tunicamycin, Verdamycin aus der Gruppe der Aminoglykosid-Antibiotika bevorzugt werden.
- 40 **[0026]** Erfindungsgemäß ist, daß Clindamycin und Lincomycin aus der Gruppe der Lincosamid-Antibiotika bevorzugt werden.
- 45 **[0027]** Erfindungsgemäß ist, daß Tetracyclin, Chlortetracyclin, Oxytetracyclin, Demethylchlortetracyclin, Methacyclin, Doxycyclin, Rolitetracyclin und Minocyclin aus der Gruppe der Tetracyclin-Antibiotika bevorzugt werden.
[0028] Es ist auch erfindungsgemäß, daß als anorganische Kompositbestandteile bevorzugt Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Magnesiumoxid, Calciumsulfat, Calciumsulfat-Hemihydrat, Calciumsulfat-Dihydrat, Tricalciumphosphat, Tetracalciumphosphat, Calciumhydrogenphosphat, Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat, Hydroxylapatit, Fluorapatit, resorbierbares Glas, resorbierbare Glaskeramik und deren Gemischen verwendet werden.
- 50 **[0029]** Weiterhin ist erfindungsgemäß, daß die anorganischen Kompositbestandteile in Form von Pulvern und/oder Granulaten verwendet werden.
- 55 **[0030]** Erfindungsgemäß ist es ferner, daß als organische Kompositbestandteile bevorzugt Stärke, Cellulose, Chitin, Chitosan, Gelatine, Kollagen, Polymethacrylsäureester, Polyacrylsäureester, Polyvinylalkohol, Polyvinylchlorid, Polyvinylidenchlorid und Polytetrafluorethylen und deren Gemische verwendet werden.
- 60 **[0031]** Erfindungsgemäß ist, daß in Wasser leicht lösliche Antibiotika als organische Kompositkomponente verwendet

werden.

[0032] Es ist auch erfindungsgemäß, daß in den Kompositen der Massenanteil des plastisch verformbaren Salzes 0,1 bis 98 Masseprozent beträgt.

[0033] Erfindungsgemäß ist, daß die Komposite zu Formkörpern, Granulaten und Pulvern geformt werden.

[0034] Erfindungsgemäß ist, daß die Komposite plastisch verformbar sind.

[0035] Im Sinne der Erfindung ist es ebenfalls, daß die Komposite in Form von Pasten bevorzugt sind. Damit ist es möglich die Komposite zu kneten und in infizierte Hartgewebedefekte einzumodellieren.

[0036] Erfindungsgemäß ist weiterhin, daß die Komposite als Beschichtung auf resorbierbare Implantate und auf nicht-resorbierbare Implantate aufgebracht werden

[0037] Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung soll anhand der nachfolgenden Beispiele 1 bis 2 näher erläutert werden.

Herstellung der Antibiotikazubereitungen

Beispiel 1

[0038] Es wird ein Gemisch aus 25 mg Gentamicinsulfat (700 U/mg, Fluka), 50 mg Gentamicinpentakis-dodecylsulfat und 1425 mg Calciumsulfat-Dihydrat (Fluka) durch Vermahlen hergestellt. Jeweils 200 mg dieses Gemischs werden mit einer Presse bei einem Druck von 5 Tonnen innerhalb von zwei Minuten zu scheibenförmigen, stabilen Formkörpern, mit einem Durchmesser von 13 mm, gepreßt.

Beispiel 2

[0039] Es wird ein Gemisch aus 25 mg Gentamicinsulfat (700 U/mg, Fluka), 48 mg Gentamicinpentakis-dodecylsulfat und 1427 mg Calciumhydrogenphosphat (Fluka) durch Vermahlen hergestellt. Jeweils 200 mg dieses Gemischs werden mit einer Presse bei einem Druck von 5 Tonnen innerhalb von zwei Minuten zu scheibenförmigen, stabilen Formkörpern, mit einem Durchmesser von 13 mm, gepreßt.

Antibiotika-Freisetzungsversuche

[0040] Die in den Beispielen 1 und 2 hergestellten Formkörper wurden in physiologische Kochsalzlösung eingebracht und in dieser bei 37°C über einen Zeitraum von zwölf Tagen gelagert, um die retardierte Antibiotika-Freisetzung zu bestimmen. Die Probenahme erfolgte nach 1, 3, 6, 9 und 12 Tagen Lagerungszeit. Die Antibiotika-Wertbestimmung wurde mit einem Agardiffusionstest unter Verwendung von Bacillus subtilis ATCC 6633 als Testkeim durchgeführt (Ergebnisse siehe Tab. 1).

Tabelle 1

Kumulierte Gentamicin-Freisetzung aus Probekörpern der Beispiele 1 und 2 in Abhängigkeit von der Lagerungszeit in physiologischer Kochsalzlösung bei 37°C

Beispiel	Kumulierte Gentamicin-Freisetzung [Ma%]				
	Lagerungszeit [d]				
	1	3	6	9	12
1	73	84	90	95	100
2	55	76	87	97	100

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein plastisch verformbares Salz, das aus mindestens einer kationischen Komponente einer protonierten Antibiotika-Base aus den Gruppen der Aminoglykosid-Antibiotika, der Lincosamid-Antibiotika und der Tetracyclin-Antibiotika und aus mindestens einer anionischen Komponente aus der Gruppe der aliphatischen Carboxylate, Alkylsulfate, Arylsulfate, Alkylarylsulfate, Cycloalkylsulfate, Alkylcycloalkylsulfate, Alkylsulfamate, Cycloalkylsulfamate, Alkylcycloalkylsulfamate, Arylsulfamate, Alkylarylsulfamate, Alkylsulfonate, Fettsäure-2-sulfonate, Arylsulfonate, Alkylarylsulfonate, Cycloalkylsulfonate, Alkylcycloalkylsulfonate, Alkylidisulfate, Cycloalkylidisulfate, Alkylidisulfonate, Cycloalkylidisulfonate, Aryldisulfonate, Alkylaryldisulfonate, Aryltrisulfonate und Alkylaryltrisulfonate aufgebaut ist, als Bindemittel zur Fixierung von anorganischen Kompositbestandteilen und/oder organischen Kompositbestandteilen und ggf. unter Beimischung von Wasser zur Formgebung von Kompositen verwendet wird.
2. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Formgebung mittels Pressen und/oder Strangpressen und/oder Walzen und/oder Kalandrieren und/oder Mahlen bewerkstelligt wird.

3. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als anionische Komponente aus der Gruppe der Alkylsulfate besonders Dodecylsulfat, Tetradecylsulfat, Hexadecylsulfat, Octadecylsulfonate und Docosanolsulfat verwendet werden.
4. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als anionische Komponente aus der Gruppe der Alkylsulfonate Dodecylsulfonate, Hexadecylsulfonate und Octadecylsulfonate verwendet werden.
5. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als anionische Komponente besonders aliphatische Carboxylate verwendet werden, die 12 bis 30 Kohlenstoffatome enthalten.
6. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß als anionische Komponente aus der Gruppe der aliphatischen Carboxylate Palmitat, Stearat und Behenylat verwendet werden.
7. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das plastisch verformbare Salz vor dem Formgebungsprozeß synthetisiert wird.
8. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das plastisch verformbare Salz während der Formgebung der Komposite durch Einbringung von Wasser in ein Gemisch bestehend aus anorganischen Kompositbestandteilen, ggf. organischen Kompositbestandteilen, einem oder mehreren Vertretern der Aminoglykosid-Antibiotika und/oder der Lincosamid-Antibiotika und/oder der Tetracyclin-Antibiotika, die in der Sulfat-Form, der Hydrochlorid-Form, Hydrobromid-Form und Phosphat-Form vorliegen, und einem oder mehreren Vertretern der Alkylsulfate, Arylsulfate, Alkylarylsulfate, Cycloalkylsulfate, Alkylcycloalkylsulfate, Alkylsulfamate, Cycloalkylsulfamate, Alkylcycloalkylsulfamate, Arylsulfamate, Alkylarylsulfamate, Alkylsulfonate, Fettsäure-2-sulfonate, Arylsulfonate, Alkylarylsulfonate, Cycloalkylsulfonate, Alkylcycloalkylsulfonate, Alkyldisulfate, Cycloalkyldisulfate, Alkyldisulfonate, Cycloalkyldisulfonate, Aryldisulfonate, Alkylaryldisulfonate, Aryltrisulfonate und Alkylaryltrisulfonate, die in der Natriumsalzform und/oder in der Kaliumsalzform und/oder in der Ammoniumsalzform und/oder in der Trialkylammoniumsalzform und/oder in der Dialkylammoniumsalzform und/oder der Monoalkylammoniumsalzform und/oder in der Triarylammoniumsalzform und/oder in der Diarylammoniumsalzform und/oder in der Arylammoniumsalzform und/oder in der Alkyldiarylammoniumsalzform und/oder in der Dialkylarylammoniumsalzform und/oder der Tricycloalkylammoniumsalzform und/oder der Dicycloalkylammoniumsalzform und/oder der Monocycloalkylammoniumsalzform und/oder der Alkyldicycloalkylammoniumsalzform und/oder in der Dialkylcycloalkylammoniumsalzform vorliegen, gebildet wird.
9. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 2 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkylsulfate, Arylsulfate, Alkylarylsulfate, Cycloalkylsulfate und Alkylcycloalkylsulfate Schwefelsäurehalbeste sind.
10. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1, 2, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkylsulfate Natriumdodecylsulfat, Natriumtetradecylsulfat, Natriumhexadecylsulfat und Natriumoctadecylsulfat verwendet werden.
11. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 2 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkylsulfonate Natriumdodecylsulfonate, Natriumhexadecylsulfonate und Natriumoctadecylsulfonate verwendet werden.
12. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 2 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkylarylsulfonate besonders Natriumdodecylbenzylsulfonate verwendet wird.
13. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß Allomycin, Amicetin, Amikacin, Apramycin, Bekanamycin, Betamicin, Butirosin, Destomycin, Dibekacin, Dihydrostreptomycin, Flambamycin, Fortimycin A, Fortimycin B, Framycetin, Gentamicin, Hikizimycin, Homomycin, Hybrimycin, Hygromycin B, Kanamycin, Kasuhamycin, Lividomycin, Minosaminomycin, Neomycin, Netilmicin, Paromomycin, Parvulomycin, Puromycin A, Ribostamycin, Rimocidin, Ristosamin, Ristomycin, Sagamycin, Sisomicin, Sorbistin, Spectinomycin, Streptomycin, Tobramycin, Tunicamycin, Verdamycin aus der Gruppe der Aminoglykosid-Antibiotika verwendet wird.
14. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß Clindamycin und Lincomycin aus der Gruppe der Lincosamid-Antibiotika verwendet wird.
15. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß Tetracyclin, Chlortetracyclin, Oxytetracyclin, Demethylchlortetracyclin, Methacyclin, Doxycyclin, Rolitetracyclin und Minocyclin aus der Gruppe der Tetracyclin-Antibiotika verwendet wird.
16. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß als anorganische Kompositbestandteile Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Magnesiumoxid, Calciumsulfat, Calciumsulfat-Hemihydrat, Calciumsulfat-Dihydrat, Tricalciumphosphat, Tetracalciumphosphat, Calciumhydrogenphosphat, Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat, Hydroxylapatit, Fluorapatit, resorbierbares Glas, resorbierbare Glaskeramik und deren Gemische verwendet werden.
17. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die anorganischen Kompositbestandteile in Form von Pulvern und/oder Granulaten verwendet werden.
18. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß als organische Kompositbestandteile bevorzugt Stärke, Cellulose, Chitin, Chitosan, Gelatine, Kollagen, Polymethacrylsäureester, Polyacrylsäureester, Polyvinylalkohol, Polyvinylchlorid, Polyvinylidenchlorid, Polytetrafluorethylen, Bienenwachs, Carnaubawachs, Triglyceride und deren Gemische verwendet werden.
19. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß ggf. in Wasser leicht lösliche Antibiotika als organische Kompositkomponente verwendet werden.
20. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,

zeichnet, daß in den Kompositen der Massenanteil des plastisch verformbaren Salzes 0,1 bis 98 Masseprozent beträgt.

21. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Komposite zu Formkörpern, Granulaten und Pulvern geformt werden.

22. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Komposite plastisch verformbar sind. 5

23. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 20 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Komposite in Form von Pasten verwendet werden.

24. Verfahren zur Herstellung von antibiotischen Kompositen nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Komposite als Beschichtung auf resorbierbare Implantate und auf nichtresorbierbare Implantate aufgebracht werden. 10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -